




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0115F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	10,2	29,2	37,1	7,4	5,7	3,2	2,8	1,7	1,6	1,1	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	10,2	29,2	37,1	7,4	5,7	3,2	2,8	1,7	1,6	1,1	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	10,2	39,4	76,5	83,9	89,6	92,8	95,6	97,3	98,9	100,0	100,0	100,0



Ø Korngr. (mm):	
Ø Korngr. (mm):	0,47

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.