




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse																
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht															
Sorte:	G0001F1															
Farbe:	elfenbein															
Entnahme:	Produktionskontrolle															
Prüfer:	mh															
Datum:	18.01.2021															
Siebanalyse																
Einwaage (g):	100															
Zeit (min):	3															
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung															
Sieblinie																
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe	
auf Sieb (g):	2,3	29,6	62,9	2,2	1,3	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
auf Sieb (M.-%):	2,3	29,6	62,9	2,2	1,3	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Durchg. (M.-%):	0,0	2,3	31,9	94,8	97,0	98,3	98,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	2,3
0,125	31,9
0,250	94,8
0,400	97,0
0,630	98,3
0,800	98,9
1,000	100,0
1,180	100,0
1,400	100,0
1,600	100,0
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,16
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.