PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0112F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	16.01.2023														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	8,6	30,9	39,7	8,4	5,6	2,6	2,0	1,0	0,8	0,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	**0,0**	**0,0**	**8,6**	**30,9**	**39,7**	**8,4**	**5,6**	**2,6**	**2,0**	**1,0**	**0,8**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	8,6	39,5	79,2	87,6	93,2	95,8	97,8	98,8	99,6	100,0	100,0	100,0



Ø Korngr. (mm):	0,47

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2022 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.

Fon 09144 / 608229-0 • Fax 09144 / 608229-30
info@pleinfelder-quarzsand.de • www.pleinfelder-quarzsand.de