




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0112F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	8,2	22,5	47,8	8,8	5,9	2,7	1,9	0,9	0,8	0,5	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>	<b>22,5</b>	<b>47,8</b>	<b>8,8</b>	<b>5,9</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	8,2	30,7	78,5	87,3	93,2	95,9	97,8	98,7	99,5	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	8,2
0,250	22,5
0,400	47,8
0,630	8,8
0,800	5,9
1,000	2,7
1,180	1,9
1,400	0,9
1,600	0,8
2,000	0,5
2,800	0,0
4,000	0,0

Ø Korngr. (mm):	0,50
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.