




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0315F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	8,6	55,6	14,0	10,1	4,7	3,2	1,6	1,3	0,9	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>55,6</b>	<b>14,0</b>	<b>10,1</b>	<b>4,7</b>	<b>3,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	64,2	78,2	88,3	93,0	96,2	97,8	99,1	100,0	100,0	100,0

<b>Siebdurchgang in Masse %</b>	
Sieb (mm)	Durchg. (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	8,6
0,400	55,6
0,630	64,2
0,800	78,2
1,000	88,3
1,180	93,0
1,400	96,2
1,600	97,8
2,000	99,1
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,57
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.