




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0515F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	1,0	20,4	28,2	23,2	10,9	7,5	3,7	3,1	2,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,0	20,4	28,2	23,2	10,9	7,5	3,7	3,1	2,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	21,4	49,6	72,8	83,7	91,2	94,9	98,0	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	1,0
0,400	20,4
0,630	28,2
0,800	23,2
1,000	10,9
1,180	7,5
1,400	3,7
1,600	3,1
2,000	2,0
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,81
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.