




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	H0020FS														
Farbe:	beige														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,3	1,9	9,3	16,1	25,4	13,2	10,0	6,0	5,2	3,5	3,7	3,6	1,8	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,3	1,9	9,3	16,1	25,4	13,2	10,0	6,0	5,2	3,5	3,7	3,6	1,8	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,3	2,2	11,5	27,6	53,0	66,2	76,2	82,2	87,4	90,9	94,6	98,2	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,3
0,125	2,2
0,250	11,5
0,400	16,1
0,630	25,4
0,800	31,2
1,000	37,2
1,180	42,4
1,400	47,9
1,600	53,6
2,000	60,9
2,800	68,2
4,000	76,2
10,000	87,4
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,61
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.