




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P0020FW														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,3	7,0	16,0	28,3	15,3	11,2	6,4	5,3	3,3	3,3	2,8	0,8	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,3	7,0	16,0	28,3	15,3	11,2	6,4	5,3	3,3	3,3	2,8	0,8	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,3	7,3	23,3	51,6	66,9	78,1	84,5	89,8	93,1	96,4	99,2	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,3
0,250	7,0
0,400	16,0
0,630	23,3
0,800	28,3
1,000	33,3
1,180	38,3
1,400	43,3
1,600	48,3
2,000	53,3
2,800	58,3
4,000	63,3
10,000	78,1
20,000	84,5
40,000	89,8
100,000	93,1

Ø Korngr. (mm):	0,62
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.