




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse	
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	P0105FK
Farbe:	elfenbein
Entnahme:	Produktionskontrolle
Prüfer:	mh
Datum:	18.01.2021

Siebanalyse	
Einwaage (g):	100
Zeit (min):	3
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,2	2,5	29,6	44,4	17,1	4,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,2	2,5	29,6	44,4	17,1	4,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,2	2,7	32,3	76,7	93,8	98,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Ø Korngr. (mm):	0,31
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.