




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0110FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	0,7	13,8	35,1	36,7	9,3	3,0	0,8	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,1	0,7	13,8	35,1	36,7	9,3	3,0	0,8	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	0,8	14,6	49,7	86,4	95,7	98,7	99,5	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Ø Korngr. (mm):	
Ø Korngr. (mm):	0,40

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.