




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0115FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	0,7	9,6	20,7	24,6	14,0	11,3	6,4	5,3	3,2	2,7	1,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,1	0,7	9,6	20,7	24,6	14,0	11,3	6,4	5,3	3,2	2,7	1,4	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	0,8	10,4	31,1	55,7	69,7	81,0	87,4	92,7	95,9	98,6	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,1
0,125	0,8
0,250	10,4
0,400	31,1
0,630	55,7
0,800	69,7
1,000	81,0
1,180	87,4
1,400	92,7
1,600	95,9
2,000	98,6
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,58
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.