




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0212FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,1	4,3	17,6	31,3	15,5	11,8	6,7	5,4	3,2	2,7	1,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>4,3</b>	<b>17,6</b>	<b>31,3</b>	<b>15,5</b>	<b>11,8</b>	<b>6,7</b>	<b>5,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,1	4,4	22,0	53,3	68,8	80,6	87,3	92,7	95,9	98,6	100,0	100,0	100,0

<b>Ø Korngr. (mm):</b>	
Ø Korngr. (mm):	0,61

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.