




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0515FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,1	3,2	19,5	20,2	20,1	12,3	10,3	6,2	5,4	2,7	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,1	3,2	19,5	20,2	20,1	12,3	10,3	6,2	5,4	2,7	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,1	3,3	22,8	43,0	63,1	75,4	85,7	91,9	97,3	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite in mm	Siebdurchgang in Masse %
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,1
0,250	3,2
0,400	19,5
0,630	20,2
0,800	20,1
1,000	12,3
1,180	10,3
1,400	6,2
1,600	5,4
2,000	2,7
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,87
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.