




# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P0020FW														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	5,1	15,4	28,7	15,4	11,5	6,7	5,9	3,9	3,5	3,2	0,7	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>15,4</b>	<b>28,7</b>	<b>15,4</b>	<b>11,5</b>	<b>6,7</b>	<b>5,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	5,1	20,5	49,2	64,6	76,1	82,8	88,7	92,6	96,1	99,3	100,0	100,0

<b>Ø Korngr. (mm):</b>	
Ø Korngr. (mm):	0,64

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.