




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0110F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	12,0	30,1	42,8	10,4	3,1	0,9	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	12,0	30,1	42,8	10,4	3,1	0,9	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	12,0	42,1	84,9	95,3	98,4	99,3	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebdurchgang in Masse %	
Siebmaschenweite (mm)	Durchg. (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	12,0
0,400	30,1
0,630	42,8
0,800	45,9
1,000	95,3
1,180	98,4
1,400	99,3
1,600	99,7
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,45
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.