




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0112F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	9,0	29,1	41,2	7,8	5,5	2,7	2,1	1,3	0,8	0,5	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	9,0	29,1	41,2	7,8	5,5	2,7	2,1	1,3	0,8	0,5	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	9,0	38,1	79,3	87,1	92,6	95,3	97,4	98,7	99,5	100,0	100,0	100,0



Siebdurchgang in Masse %	
Siebmaschenweite (mm)	Durchg. (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	9,0
0,250	29,1
0,400	41,2
0,630	79,3
0,800	87,1
1,000	92,6
1,180	95,3
1,400	97,4
1,600	98,7
2,000	99,5
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,47
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.