




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0310F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	3,3	54,7	28,2	8,9	2,8	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	3,3	54,7	28,2	8,9	2,8	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	58,0	86,2	95,1	97,9	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	3,3
0,400	54,7
0,630	58,0
0,800	86,2
1,000	95,1
1,180	97,9
1,400	99,2
1,600	100,0
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,60
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.