




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0310T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,2	4,7	55,0	28,1	9,1	2,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,2	4,7	55,0	28,1	9,1	2,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,2	4,9	59,9	88,0	97,1	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,2
0,250	4,7
0,400	55,0
0,630	28,1
0,800	9,1
1,000	2,5
1,180	0,4
1,400	0,0
1,600	0,0
2,000	0,0
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,59
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.