




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0815T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,9	7,6	12,3	17,2	15,7	19,2	13,0	12,0	2,1	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,9	7,6	12,3	17,2	15,7	19,2	13,0	12,0	2,1	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	8,5	20,8	38,0	53,7	72,9	85,9	97,9	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,9
0,400	7,6
0,630	12,3
0,800	17,2
1,000	15,7
1,180	19,2
1,400	13,0
1,600	12,0
2,000	2,1
2,800	0,0
4,000	0,0

Ø Korngr. (mm):	1,14
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.