




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse																
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht															
Sorte:	G1022F1															
Farbe:	elfenbeinrot															
Entnahme:	Produktionskontrolle															
Prüfer:	lw															
Datum:	15.01.2025															
Siebanalyse																
Einwaage (g):	100															
Zeit (min):	3															
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung															
Sieblinie																
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe	
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,4	4,4	8,1	11,9	11,9	15,4	11,6	15,7	19,4	1,2	0,0	100,0	
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,4	4,4	8,1	11,9	11,9	15,4	11,6	15,7	19,4	1,2	0,0	100,0	
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,8	12,9	24,8	36,7	52,1	63,7	79,4	98,8	100,0	100,0	



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,4
0,400	4,4
0,630	8,1
0,800	11,9
1,000	11,9
1,180	15,4
1,400	11,6
1,600	15,7
2,000	19,4
2,800	1,2
4,000	0,0

Ø Korngr. (mm):	1,38
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.