




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0110FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,5	13,4	35,0	38,3	10,5	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,5	13,4	35,0	38,3	10,5	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,5	13,9	48,9	87,2	97,7	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebdurchgang in Masse %	
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,5
0,250	13,4
0,400	35,0
0,630	38,3
0,800	10,5
1,000	1,9
1,180	0,4
1,400	0,0
1,600	0,0
2,000	0,0
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,41
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.