




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0315F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,3	25,3	42,9	11,7	8,4	4,4	3,4	1,7	1,3	0,6	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,3	25,3	42,9	11,7	8,4	4,4	3,4	1,7	1,3	0,6	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,3	25,6	68,5	80,2	88,6	93,0	96,4	98,1	99,4	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,3
0,250	25,3
0,400	42,9
0,630	68,5
0,800	80,2
1,000	88,6
1,180	93,0
1,400	96,4
1,600	98,1
2,000	99,4
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,53
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.