




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0815T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	1,8	11,9	15,1	19,0	13,9	14,6	10,6	11,2	1,9	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,8	11,9	15,1	19,0	13,9	14,6	10,6	11,2	1,9	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	13,7	28,8	47,8	61,7	76,3	86,9	98,1	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	1,8
0,400	11,9
0,630	15,1
0,800	19,0
1,000	28,8
1,180	47,8
1,400	61,7
1,600	76,3
2,000	86,9
2,800	98,1
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	1,04
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.