




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G1040F1														
Farbe:	braunbeige														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	1,000	1,400	2,000	2,800	4,000	5,600	8,000	11,20	16,00	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	7,1	34,7	49,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	7,1	34,7	49,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	8,6	43,3	92,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,0
0,400	0,0
1,000	1,5
1,400	7,1
2,000	34,7
2,800	49,2
4,000	7,5
5,600	100,0
8,000	100,0
11,20	100,0
16,00	100,0

Ø Korngr. (mm):	2,98
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.