




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P0020FW														
Farbe:	hellbeige														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	12.01.2018														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,3	7,1	15,0	25,8	14,7	11,3	7,1	6,0	4,0	4,2	3,5	1,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,3	7,1	15,0	25,8	14,7	11,3	7,1	6,0	4,0	4,2	3,5	1,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,3	7,4	22,4	48,2	62,9	74,2	81,3	87,3	91,3	95,5	99,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,3
0,250	7,4
0,400	22,4
0,630	48,2
0,800	62,9
1,000	74,2
1,180	81,3
1,400	87,3
1,600	91,3
2,000	95,5
2,800	99,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,66
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.