




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0112FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,4	14,5	34,2	25,3	9,5	6,5	3,5	2,8	1,7	1,2	0,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,4	14,5	34,2	25,3	9,5	6,5	3,5	2,8	1,7	1,2	0,4	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,4	14,9	49,1	74,4	83,9	90,4	93,9	96,7	98,4	99,6	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,4
0,250	14,5
0,400	25,3
0,630	34,2
0,800	49,1
1,000	74,4
1,180	83,9
1,400	90,4
1,600	93,9
2,000	96,7
2,800	98,4
4,000	99,6
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,41
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.